



MetsäBoard Natural FBB 1 PE 0/18

Cartón Folding sin estucar fabricado con pasta química termomecánica con tratamiento antihumedad y sin blanqueantes ópticos (OBAfree) con extrusión 18 gr/m² PE mate al reverso.

Destaca por ofrecer un acabado natural adaptado a las tendencias del mercado actual.

Usos: Packaging para alimentos refrigerados y congelados, platos, bandejas...

	GRAMAJE (gr/m ²)	CALIBRE (µm)	RIGIDEZ (mNm) Taber 15°	
			DT	DL
	193	322	4.0	8.0
	208	347	4.8	9.9
	218	372	5.7	11.3
	228	397	6.8	13.7
	243	427	8.3	16.7
	253	447	9.2	18.6
	263	467	10.2	20.4
	278	497	11.8	23.5
	288	517	13.2	26.5
	313	567	16.2	32.7
	343	622	19.2	38.2
Tolerancia	±2 %	±3 %		-15 %

BLANCURA CARA	ISO 2470-1	82 %	(±1 %)
ROBINSON TEST (1 año en embalaje original)	EN 1230-2		< 1

Producto certificado PEFC, con posibilidad de certificación Cadena de Custodia FSC.