



MetsäBoard Pro FBB OBAfree IPE 0/15

Cartón Folding estucado con tratamiento antihumedad y sin blanqueantes ópticos (OBAfree) con extrusión de PE mate en el reverso que le aporta una mayor barrera a la humedad.

Usos: Alimentos congelados y refrigerados, Platos, Bandejas...

	GRAMAJE (gr/m ²)	CALIBRE (µm)	RIGIDEZ (mNm) Taber 15°	
			DT	DL
	210	320	4.0	8.0
	225	345	4.8	9.9
	235	370	5.7	11.3
	245	395	6.8	13.7
	260	425	8.3	16.7
	270	445	9.2	18.6
	280	465	10.2	20.4
	295	495	11.8	23.5
	305	515	13.2	26.5
	330	565	16.2	32.7
	360	620	19.2	38.2
Tolerancia	±2 %	±3 %		-15 %

BLANCURA CARA	ISO 2470-1	85 %	(±1 %)
LISURA CARA	ISO 8791-4		1.4 µm
ROBINSON TEST (1 año en embalaje original)	EN 1230-2		< 1

Producto certificado PEFC, con posibilidad de certificación Cadena de Custodia FSC.