



MetsäBoard Pro FSB Cup (+PE)

Cartón estucado de uso alimentario con tratamiento antihumedad (hard-sized) y sin blanqueantes ópticos (OBAfree) con perfecto comportamiento para la formación de vasos, bolws, bandejas...

Se le puede aplicar extrusión de PE mate en el reverso añadiendo una alta barrera al producto.

Usos: Vasos, Cuencos para helados, Bandejas, Recipientes de comida.

	GRAMAJE (gr/m ²)	CALIBRE (µm)	RIGIDEZ (mNm) Taber 15°	
			DT	DL
	205	260	2.7	5.2
	220	280	3.5	6.9
	235	315	4.3	8.9
	255	340	5.2	10.8
	265	365	6.4	13.8
	280	380	7.5	15.3
	305	420	9.0	19.5
	330	460	11.9	27.8
Tolerancia	±4 %	±4 %	-15 %	

BLANCURA CARA	ISO 2470-1	85 %	(±1 %)
LISURA CARA	ISO 8791-4	Máx 1.6 µm	
ESTIRAMIENTO DT	ISO 1924-3	5 %	
ROBINSON TEST (1 año en embalaje original)	EN 1230-2	< 1	

Se pueden aplicar 3 gramajes distintos de extrusión PE cuyo peso y calibre se añadirá al del producto:

0/11 PE (+11 gsm / +10 µm)

0/15 PE (+15 gsm / +14 µm)

0/18 PE (+18 gsm / +17 µm)

Producto certificado PEFC, con posibilidad de certificación Cadena de Custodia FSC.