



MetsäBoard Classic FBB

Cartón Folding estucado con reverso madera con tratamiento antihumedad. Fabricado a partir de pasta mecánica blanqueada que le permite destacar por ofrecer un excelente calibre y alta rigidez.

Cartón compostable apto para contacto con alimentos secos y no grasos, además de grasos y húmedos sólo en caso de contacto con el reverso.

Usos: Packaging para alimentación y bebidas, productos refrigerados, packaging farmacéutico...

	GRAMAJE (gr/m ²)	CALIBRE (µm)	RIGIDEZ (mNm) Taber 15°	
			DT	DL
	200	350	4.7	10.5
	210	375	5.8	12.1
	225	400	7.0	15.0
	235	425	8.4	17.0
	250	450	9.7	19.2
	260	475	11.0	22.6
	275	500	12.6	25.2
	290	550	15.8	31.0
	315	600	18.9	37.8
	340	650	22.1	45.2
Tolerancia	±2 %	±3 %		-15 %

BLANCURA CARA	ISO 2470-1	84 %	(±1 %)
LISURA CARA	ISO 8791-4	1.4 µm	máx. 1.4 µm
BRILLO (Hunter 75°)	ISO 8254-1	35 %	(±5 %)
ROBINSON TEST (1 año en embalaje original)	EN 1230-2		< 1

Producto certificado PEFC, con posibilidad de certificación de Cadena de Custodia FSC