



MetsäBoard Pro FBB OBAfree

Cartón Folding estucado con tratamiento antihumedad y sin blanqueantes ópticos (OBAfree).

Fabricado a partir de pasta química termomecánica.

Aprobado a nivel mundial para el contacto directo con alimentos. Producto compostable.

Usos: Platos, bandejas, envases alimentación y bebida, *Take away / delivery*, alimentos refrigerados...

	GRAMAJE (gr/m ²)	CALIBRE (µm)	RIGIDEZ (mNm) Taber 15°	
			DT	DL
	195	310	4.0	8.0
	210	335	4.8	9.9
	220	360	5.7	11.3
	230	385	6.8	13.7
	245	415	8.3	16.7
	255	435	9.2	18.6
	265	455	10.2	20.4
	280	485	11.8	23.5
	290	505	13.2	26.5
	315	555	16.2	32.7
	345	610	19.2	38.2
Tolerancia	±2 %	±3 %		-15 %

BLANCURA CARA	ISO 2470-1	85 %	(±1 %)
LISURA CARA	ISO 8791-4	1.4 µm	
ROBINSON TEST (1 año en embalaje original)	EN 1230-2	< 1	

Producto certificado PEFC, con posibilidad de certificación Cadena de Custodia FSC.