



MetsäBoard Prime WKL

Papel Kraft estucado que destaca por su superficie suave, además de una gran resistencia.

Producto apto para contacto con alimentos.

Usos: PLV, Expositores, bolsas, cajas cartón ondulado de alimentación o bebidas...

GRAMAJE (gr/m ²)	CALIBRE (μm)	BLANCURA (%)	LISURA PPS10 (μm)	SCT DT (kN/m)
125	120	82	1.4	2.8
135	135	84	1.5	3.0
145	145	84	1.6	3.1
160	165	85	1.6	3.3
170	175	85	1.7	3.4
185	190	85	1.8	3.6
250	250	85	2.6	4.5

Tolerancia ±3 %

COHESIÓN INTERNA	Tappi T 569	350 J/m ²
COBB CARA (1 min)	ISO 535	32 gr/m ²
BRILLO (Hunter 75°)	ISO 8254-1	60 %

Producto certificado PEFC, con posibilidad de certificación Cadena de Custodia FSC.