



Papel Kraftliner

Papel Kraft sin estucar, marrón ambas caras, que presenta un acabado natural con gran resistencia y durabilidad.

	GRAMAJE (gr/m²)	CALIBRE (μm)	RESISTENCIA AL ESTALLIDO (kPa)	RIGIDEZ (DL) A LA TRACCIÓN (kN/m)	SCT (DT) (kN/m)
	225	290	850	1800	4.2
	250	350	960	1890	4.8
	275	380	990	1950	5.2
	300	390	1080	2110	5.6
	400	515	1440	2650	7.1
	440	565	1580	2850	7.7
Método	ISO 536	ISO 534	ISO 2758	ISO 1924-3	ISO 9895

COBB TEST (1 min)	ISO 535	30 gr/m ²
-------------------	---------	----------------------

Producto con posibilidad de certificación Cadena de Custodia FSC.